

### Descripción del Producto:

Barniz Poliuretano Mate, recomendado para pintura parcial y/o completa. Se trata de un barniz poliuretánico de acabado MATE usado como terminación y acabado de esquemas de pintura bicapa. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

### Composición:

Resinas acrílicas poliuretánicas, solventes aromáticos, ésteres, cargas y aditivos.

### Catálisis / Dilución:




5 partes en volumen de Barniz Poliuretano Mate VF001  
1 parte en volumen de Endurecedor H0010  
Vida útil da mezcla (25°C) : 4 horas



### Aplicación:




Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos  
Pistola HVLP: Presión recomendada: 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Presión recomendada: 35 - 40 lbs/pol2  
Pico recomendado: 1,3 - 1,4mm



#### Aplicar sobre:

Base color bicapa - poliéster

### Secado:




#### Al aire a 25°C:

Tacto: 20 minutos  
Manoseo: 4 a 5 horas  
Final: 24 horas

#### Estufa

Nose recomienda secar en estufa

### Preparación de la Superficie:



Antes de aplicar, desengrasar con Solución Desengrasante 400 y secar con un paño limpio. Si aparecen manchas (suciedad) se recomienda lijar en seco con lija 1000 - 1200.

Se recomienda usar una gaza barnizada para quitar el polvo antes de aplicar el barniz.

No se recomienda lavar el vehículo con paños o esponjas agresivas.

### Uso do EPI:



Leer las instrucciones en el reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de goma de nitrilo y anteojos de seguridad para manosear el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtros contra vapores orgánicos al manosear y aplicar el producto.