



Bicapa – Poliéster HS

Formuladas en Resina Bicapa – Poliéster HS. Indicada para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotores, motos, llantas, cascos, adornos, señuelos de pesca, artesanías, murales, etc, formando un sistema bicapa luego de la aplicación de barniz poliuretano. Ultra Fluorescente cuando se ilumina con luz LED NEGRA. Apta para demarcaciones de seguridad, decoración, murales etc. Se trata de pinturas semitransparentes las cuales **DEBEN APLICARSE SOBRE FONDO BLANCO PURO BICAPA – POLIESTER, sobre el cuál resaltará el efecto flúo con unas pocas manos, manteniendo una tonalidad limpia y nítida.**

Disponible en 7 colores: ROJO; NARANJA; ROSA; MAGENTA; AZUL; AMARILLO; VERDE, ó la mezcla resultante entre ellos.

Instrucciones de Uso

	Limpieza de la superficie	Limpiar la superficie a modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente Wash Primer , luego Primer 2K , luego base BLANCO PURO BICAPA POLIESTER sobre toda la superficie a pintar con bicapa FLUORESCENTE.	
	Relación Mezcla	Diluir 100 - 150 % con Diluyente grado uretano (1 : 1 – 1.5)	
	Tiempo de Vida	Indefinido	
	Ajustes para Aplicación	Pistola Convencional Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40- 50 lbf/in ²	Pistola HVLP Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 06- 08 lbf/in ²
	Aplicación	Aplicar 02 – 04 manos cruzadas <u>SIEMPRE sobre fondo blanco puro bicapa - poliéster</u>	
	Intervalo entre manos	Aguardar 10 a 15 minutos entre manos.	
	Secado	Al Aire: Tacto: 10 minutos Manoseo: 30 minutos	Para aplicación de Barniz Poliuretano: 15 minutos
	Rendimiento	10 – 12 m ² x Lt / mano. Variable según aplicación y color.	
	Aditivación / Sugerencias	<u>No recomendada para superficies estáticas expuestas a la intemperie.</u> <u>Se recomienda la aplicación de barniz transparente poliuretano para finalizar el trabajo.</u>	



TINTACRIL S.R.L. – Fábrica de pinturas Industriales
San Pedro 19 (1834) Témporley, Buenos Aires - Argentina
tintacril@gmail.com
<http://www.tintacril.com.ar>

11-3200-7613

TINTACRIL_{SRL}

FLUORESCENTE

Bicapa – Poliéster HS



Lijado en Húmedo / seco.....N/A

Debe ser recubierto con Barniz Poliuretánico para finalizar el esquema, luego de 15 – 30 minutos de aplicada la última mano de fluorescente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación

Indicada para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotores, motos, llantas, cascos, adornos, señuelos de pesca, artesanías, murales, etc, formando un sistema bicapa luego de la aplicación de barniz poliuretano.

Rendimiento:

8 – 10 m² por litro para 15 - 20 micrones de espesor de película seca, según color. (3 a 4 manos)

Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales

Resinas especiales de secado físico, poliésteres, CAB, aditivos especiales y solventes orgánicos.

Peso Específico

Según color

Sólidos en Volumen

Según color

Color

Según color

Brillo

Según color

Tiempo de Almacenamiento

12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.

Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).

INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.

Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvoquímico o espuma).

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada, ventilar

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777

En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:

(0221) 451-5555

TINTACRIL S.R.L. Fábrica de Pinturas Industriales
Argentina

tintacril@gmail.com www.tintacril.com.ar