



TINTACRIL S.R.L. – Fábrica de pinturas Industriales
San Pedro 19 (1834) Témporley, Buenos Aires - Argentina
tintacril@gmail.com
<http://www.tintacril.com.ar>

☎ 11-3200-7613

TINTACRIL_{SRL}

FLUORESCENTE

Laca Nitrosintética

Resina Nitrosintética de secado rápido, acabado brillante. Indicada para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotores, motos, llantas, adornos, señuelos de pesca, artesanías, murales, etc, formando un sistema monocapa de secado al aire, ó un sistema bicapa luego de la aplicación de barniz Poliuretano. Ultra Fluorescente cuando se ilumina con luz LED NEGRA. Apta para demarcaciones de seguridad, decoración, murales etc.

Disponible en 7 colores: ROJO; NARANJA; ROSA; MAGENTA; AZUL; AMARILLO; VERDE, ó la mezcla resultante entre ellos.

Instrucciones de Uso

	Limpieza de la superficie	Limpiar la superficie a modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente Wash Primer y luego Primer Universal 1K sobre toda la superficie a pintar.	
	Relación Mezcla	Diluir 150 al 200% con Diluyente grado uretano ó Thinner Sello de Oro de buena calidad	
	Tiempo de Vida	Indefinido	
	Ajustes para Aplicación	Pistola Convencional Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40- 50 lbf/in ²	Pistola HVLP Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 06- 08 lbf/in ²
	Aplicación	Aplicar 02 – 04 manos cruzadas <u>SIEMPRE sobre fondo blanco puro nitrosintético</u>	
	Intervalo entre manos	Aguardar 10 a 15 minutos entre manos.	
	Secado	Al Aire: Tacto: 10 minutos Manipuleo: 1 hora Final : 24 horas	Horno: oreo 20 min. Ciclo : 30 min a 60° C Final : 24 hs.
	Rendimiento	13 – 15 m ² x Lt / mano. Variable según aplicación y color.	
	Aditivación / Sugerencias	<u>No recomendada para superficies estáticas expuestas a la intemperie.</u> <u>Se recomienda la aplicación de barniz transparente poliuretano para finalizar el trabajo.</u>	

TINTACRIL S.R.L. Fábrica de Pinturas Industriales
Argentina

tintacril@gmail.com www.tintacril.com.ar



TINTACRIL S.R.L. – Fábrica de pinturas Industriales
San Pedro 19 (1834) Témporley, Buenos Aires - Argentina
tintacril@gmail.com
<http://www.tintacril.com.ar>

11-3200-7613

TINTACRIL_{SRL}

FLUORESCENTE

Laca Nitrosintética



Lijado en Húmedo / seco.....P600
Utilizar Pasta de Pulir Fina y Lustre para Autos

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación Indicado para repintar carrocerías de vehículos pintados anteriormente con esmaltes ó lacas nitrosintéticas. También utilizado en la industria mederera.

Rendimiento: 7 – 8 m2 por litro para 50 micrones de espesor de película seca, según color. (4 manos)
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en lasuperficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales Resinas sintéticas, nitrocelulósicas, plastificantes poliméricos, pigmentos inorgánicos y orgánicos resistentes a la luz, aditivos, solventes orgánicos.

Peso Específico 0,95 – 1,10, según color +/- 0,05

Sólidos en Volumen 35 – 40%, según color

Color Según color

Brillo Según color

Tiempo de Almacenamiento 12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvoquímico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada, ventilar
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

TINTACRIL S.R.L. Fábrica de Pinturas Industriales
Argentina

tintacril@gmail.com www.tintacril.com.ar