



TINTACRIL S.R.L. – Fábrica de pinturas Industriales
 San Pedro 19 (1834) Témperley, Buenos Aires - Argentina
tintacril@gmail.com
<http://www.tintacril.com.ar>

11-3200-7613

TINTACRIL_{SRL}

FLUORESCENTE

Esmalte Sintético

Resina Alquídica de secado rápido, de óptimo brillo. Indicada para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotores, motos, llantas, adornos, señuelos de pesca, artesanías, etc, formando un sistema monocapa. Ultra Fluorescente cuando se ilumina con luz LED NEGRA. Apta para demarcaciones de seguridad, decoración, murales etc.

Disponible en 7 colores: ROJO; NARANJA; ROSA; MAGENTA; AZUL; AMARILLO; VERDE, ó la mezcla resultante entre ellos.

Instrucciones de Uso:

	Dilución	Diluir 20 - 25% con Diluyente grado uretano ó Thinner Sello de Oro de buena calidad	
	Tiempo de Vida	Indefinido	
	Ajustes para Aplicación	Pistola Convencional Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40- 50 lbf/in ²	Pistola HVLP Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 06- 08 lbf/in ²
	Aplicación	Aplicar 02 – 04 manos cruzadas <u>SIEMPRE sobre fondo blanco sintético TINTACRIL®</u>	
	Intervalo entre manos	Aguardar 10 a 15 minutos entre manos.	
	Aplicación rodillo / pincel	No es necesario diluir. De ser necesario utilice 5 – 10% de diluyente (thinner)	
	Secado	Tacto: 15 – 20 minutos Manoseo: 12 horas Final : 72 hs	Horno: oreo 30 min. Ciclo : 30 min a 60° C Final : 72 hs
	Rendimiento	8 – 12 m ² / L. Variable según aplicación y color.	
	Características	Brillo : 85 ± 5 UB Sólidos por volumen : 34 ± 3 Sólidos por peso: 48 ± 3 Espesor de película seca: 45 ± 5 micrones Resistencia a la humedad: 200 - 250 horas Resistencia niebla salina: 250 – 300 horas Tiempo para repintar: 48 horas	
	Catalización	Se puede agregar Endurecedor para Esmalte Sintético 060 para mejorar la resistencia química y el secado, en la relación de 150 ml por cada 3.6 lts de Esmalte. Cuando utilice Endurecedor 060, chequear la viscosidad antes de diluir con thinner. <u>No recomendada para superficies estáticas expuestas a la intemperie</u>	

TINTACRIL S.R.L. Fábrica de Pinturas Industriales
 Argentina

tintacril@gmail.com www.tintacril.com.ar