



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

Primer Surface Rápido 010 / 011/ 012

Descripción del Producto:

Adecuado para preparación de superficies, indicado para eliminar porosidades y rayas del lijado. Posee excelente poder de relleno y buenas cualidades anticorrosivas.

El uso de este producto debe ser para profesionales debidamente entrenados.

Composición:

Resinas Alquídicas, cargas minerales, pigmentos anticorrosivos, hidrocarburos aromáticos.

Dilución:




100 partes en volumen de Primer Surface Rápido
100 a 150% de Thinner Sello de Oro.



Aplicação:



Aplicar 3 a 4 pasadas con intervalo de 5 a 10 min entre pasadas.
Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Pico recomendado: 1,5 - 2,0mm



Secagem:




Al aire a 25°C:

Tacto: 5 a 10 minutos
Manoseo: 30 minutos
Final: 2 horas para lixamento

Estufa

30 minutos a 60°C

Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, grasitudes y residuos impregnados con Solución Desengrasante 400. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas donde la chapa quedó al desnudo.

Uso do EPI:



Leer las instrucciones en el reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manosear el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos, particularmente al manosear y/o aplicar el producto

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.