


Descripción del Producto:

Indicado para promover adherencia de fondos y primers sobre superficies metálicas desnudas. Brinda excelente protección anticorrosiva.

Composición:

Resinas vinílica, epoxi, fenólica, cargas minerales, pigmentos orgánicos e inorgánicos anticorrosivos, hidrocarburos aromáticos y acetatos.

Catálisis/ Dilución:



2 partes en volumen de Wash Primer Fondo Fosfatizante 045
1 parte en volumen de catalizador 051



Aplicación:



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 min entre pasadas.


Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Pico recomendado: 1,5 - 2,0mm

Aplicar sobre:

Superficies metálicas, acero, aluminio, zinc, cromo, cobre, galvanizados, etc.



La vida útil de la mezcla es de 4 horas.


Secado:



Al aire a 25°C:

20 minutos para la posterior aplicación de primers o fondos.

Preparación de la Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes flojas, óxido, grasitudes y residuos impregnados con Solución Desengrasante 400.

Uso do EPI:



Leer las instrucciones en el reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos al aplicar el producto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Código: 05.00.00045

Revisão: 08

Data: 13/12/2022

Ficha Técnica

BRA-SNBR-R&D-LOG-0003 rv.008