


**Descripción del Producto:**

Indicado para pintura general, parcial ó retoques de vehículos automotores, nacionales e importados, fácil de usar y aplicar. Disponible en sistema mixing machine ( lisos, metálicos y perlados). Posee secado rápido, buena resistencia a la intemperie y a agentes químicos, cuando es recubierto con barnices de altos sólidos Sherwin Williams. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.

**Composición:**

Resina poliéster, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

**Dilución:**



1 parte de pintura Base Poliéster Ultrabase  
1.5 / 2 partes de thinner 454

Obs.: Para temperaturas mayores de 30°C, se recomienda el uso de Thinner 490.




**Aplicación:**



Aplicar 2 a 3 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.  
Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Pico recomendado: 1,3 - 1,4mm

**Aplicar sobre:**

Primer Sintético  
Primer Universal  
Color Primer  
Primer Poliuretano  
Primer Epoxi




**Secado:**



**Al aire a 25°C:**

Final: 20 minutos para aplicación de barniz.

**Preparación de Superficie:**



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, óxido, grasitudes y residuos impregnados, con Solución Desengrasante 400. Si es necesario, nivelar la superficie con Masilla Rápida, lijando luego de secado completo. Aplicar Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas donde la chapa quede al desnudo. Aplicar en toda la superficie una mano de Primer y lijar luego de secado completo ( lija grano 320 a 600).

**Uso do EPI:**



Leer las instrucciones en el reverso del envase antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de nitrilo y anteojos de seguridad para manosear el producto.

Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos, particularmente al manosear / aplicar el producto.

Las informaciones aquí citadas se basan en pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto está asegurada solamente cuando es aplicado por profesionales entrenados con las especificaciones. Nos reservamos el derecho de modificar ó eliminar cualquier información aquí citada en pos de la mejora del producto.